PASTA EXTRAFINA chukum

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pasta Extra Fina Chukum es un recubrimiento con base de cemento, ideal para acabados pulidos. Se complementa con agua o resinas naturales dejando las superficies completamente lisas y en apariencia de su preferencia. Se puede aplicar en tabla roca, durock y acabado enjarre.

- Aplicado sobre una superficie lisa.
- Aplicar mínimo 3 mm a máximo 5 mm de grosor.

VENTAJAS:

-Sólo requiere agua para mezclar.

-Fácil aplicación y proporciona un excelente acabado.

-Resistencia a la humedad.

-Se aplica con llana metálica.

-Por sus propiedades permite reparaciones.

COLORES:

Blanco | Gris | Crema
Colores (bajo pedido) aplica restricciones.

Se recomienda aplicar barniz o sellador al final de la aplicación, para mayor protección.

1 Saco = 8m²
1 Saco: 20 Kg.

cotizaciones@chukum.com.mx agua_de_chukum Chukum
www.chukum.com.mx 999 338 51 29 999 290 04 33

PASTA EXTRAFINA chukum

PASOS PARA LA PREPARACIÓN

1. Limpiar bien el área donde se aplicará la PASTA EXTRAFINA, evitando pintura o material suelto en la superficie donde se aplicará.
2. Es recomendable aplicar con un rodillo un puente de adherencia como el **Adikum** o similares para generar una capa protectora entre el acabado previo y la PASTA EXTRAFINA.
3. Preparar en una cubeta una bolsa de Chukum extrafino con agua de Chukum y batir hasta obtener una consistencia similar a la mayonesa, desapareciendo todos los grumos.
4. Una vez seco el puente de adherencia se aplica la PASTA EXTRAFINA en muros completos, evitando los empates.
5. Si el muro no está liso puede aplicarse una primera mano para nivelar y tapar los poros, dando un mejor rendimiento y apariencia.
6. Al aplicar la segunda capa, esta debe cubrir todas las imperfecciones que puedan reflejarse en la primera mano. Y debe de bruñirse sin quemar el acabo.
7. Pueden agregarse pigmentos durante la batida de la mezcla para obtener diversos colores.

NOTA: En el caso de CANKAB Chukum, es recomendable no aplicar más de una bolsa por cada 3 extrafino porque debilitaría el acabado.

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Densidad de producto en polvo	1906 kg/m3
Porcentaje agua mezclada	20%
Resistencia a la compresión	50 kg/cm2
Porcentaje de absorción de agua	4%
Fraguando inicial	3 a 4 hrs.
Fraguando final	6 a 7 hrs.