

PROCESO DE APLICACIÓN DEL ACABADO CHUKUM EN PISCINAS

El proceso de aplicación del Acabado Chukum es un procedimiento que requiere que las superficies estén adecuadamente preparadas y que se sigan pasos específicos para garantizar un acabado de calidad. En piscinas es recomendable revisar los siguientes puntos antes de hacer una aplicación:

- Que todas las instalaciones eléctricas e hidráulicas estén terminadas
- Deben considerar que el acabado de Chukum tiene un grosor de 3-5 mm si se requiere dejar alguna pieza nivelada.
- Procure evitar que el proceso de aplicación sea interrumpido por lluvia o sol extremo, tome sus precauciones.

Preparación de la Superficie:

- 1. Revisar la superficie:** La superficie para recibir el acabado Chukum debe contar con una textura o terminado rugoso a base de estuco. Asegúrate de que la zona a tratar esté nivelada, limpia de pintura, impurezas o fisuras que puedan afectar la adherencia del Chukum.
- 2. Hidratación previa:** Es crucial humedecer la superficie con agua, asegurando que la superficie sea absorbente.

Aplicación del Chukum:

- 1. Aplicación de bonding:** Aplica el bonding en toda el área con un rodillo o brocha para mejorar la adherencia del Chukum. No permitir que el bonding se seque por completo antes de esparcir la mezcla.
- 2. Mezcla de Chukum:** Combina la base de Chukum con el Agua de Chukum justo antes de su uso. Es sugerido entre 5 y 6 litros por bolsa. La consistencia de la mezcla dependerá de la textura que requieras durante el proceso de aplicación.
- 3. Esparcir la mezcla:** Cubrir toda el área de forma uniforme y dejar que se seque parcialmente antes de seguir con el proceso de pulido.
- 4. Pulido o segunda mano:** Hidrata nuevamente con agua de Chukum con una esponja y utiliza una llana metálica o espátula para alisar la superficie hasta lograr el acabado deseado.

Acabado y Mantenimiento:

- 1. Curado:** En el caso de piscinas es aconsejable llenarla con agua entre 24 y 48 horas después de la aplicación durante al menos 15 días.
- 2. Sellado opcional:** Aunque el Chukum no lo requiere, si la aplicación se hizo con algún pigmento es recomendable aplicar selladores hidrofugantes o acrílicos.

Consideraciones Especiales:

- Superficies compatibles: El acabado Chukum es ideal para concreto o stucco.
- Colores y pigmentos: Se pueden añadir pigmentos para ofrecer variedad estética, aunque la producción de colores puede requerir pedidos mínimos. Es recomendable sellar la superficie cuando se utilicen productos premezclados.
- Problemas Comunes: Grietas y soplados pueden ocurrir por manejo inapropiado, falta de hidratación, falta de compactación o uso de selladores incompatibles. Asegúrese de seguir las instrucciones cuidadosamente para evitar esto
- Asegúrese que la superficie se encuentre pulida para evitar concentración de hongos generados por falta de tratamiento del agua, estos pueden ser removidos mediante lija delgada, agua y ácido en proporciones pequeñas cuidando el material
- Evite arrojar pastillas de cloro directo a la piscina para evitar manchas y por corrosión
- El ph de la piscina debe mantenerse en 7 a 7.2 evitando que se deteriore el material por el exceso de cloro. El exceso de PH puede causar sarro.
- Para aplicación se sugiere comenzar por las paredes continuamente, luego las bancas y por último el piso de la piscina.



