

## PROCESO DE APLICACIÓN DEL ACABADO CHUKUM

El proceso de aplicación del Acabado Chukum requiere que las superficies estén adecuadamente preparadas y que se sigan pasos específicos para garantizar un acabado de calidad.

### Preparación de la Superficie:

- 1. Revisar la superficie:** La superficie para recibir el acabado Chukum debe contar con una textura o terminado rugoso a base de estuco. Asegúrate de que la zona a tratar esté nivelada, limpia de impurezas, fisuras, pinturas o cualquier material que pueda afectar la adherencia del Chukum.
- 2. Hidratación previa:** Es crucial humedecer la superficie con agua, asegurando que la superficie mantenga una absorción lenta.

### Aplicación del Chukum:

- 1. Aplicación de bonding:** Aplica el bonding en toda el área con un rodillo o brocha para mejorar la adherencia del Chukum. No permitir que el bonding se seque por completo antes de esparcir la mezcla.
- 2. Mezcla de Chukum:** Combina la Base de Chukum con el Agua de Chukum justo antes de su uso. Es sugerido entre 5 y 6 litros por bolsa. La consistencia de la mezcla dependerá de la textura que requieras durante el proceso de aplicación.  
\*En caso de uso del pigmento Cankab, este sería el paso de mezclar el Cankab en la mezcla de Chukum natural, sin exceder 1 bolsa de Cankab por cada 2 de Chukum natural para evitar debilitar el material.
- 3. Esparcir la mezcla:** Cubrir toda el área de forma uniforme y dejar que se seque parcialmente antes de seguir con el proceso de pulido.
- 4. Pulido o segunda mano:** Hidrata nuevamente con agua de Chukum, dispérsalo con un flotin o esponja y utilice una llana metálica o espátula para compactar y alisar la superficie hasta lograr el acabado deseado.

### Acabado y Mantenimiento:

- 1. Curado:** Se recomienda mantener hidratado el acabado durante los 7 días siguientes para prevenir la formación de grietas, similar al proceso de curación del concreto. En el caso de piscinas es aconsejable llenarla con agua entre 24 y 48 horas después de la aplicación durante al menos 15 días.
- 2. Sellado opcional:** Aunque el Chukum no lo requiere, en áreas de alto tráfico o uso, recomendamos aplicar selladores como ceras o hidrofugantes para una mayor protección.

### Consideraciones Especiales:

- Superficies compatibles: El Acabado Chukum es ideal para concreto o stucco.
- Colores y pigmentos: Se pueden añadir pigmentos para ofrecer variedad estética, aunque la producción de colores puede requerir pedidos mínimos. Es recomendable sellar la superficie cuando se utilicen productos premezclados.
- Problemas Comunes: Grietas y soplados pueden ocurrir por manejo inapropiado, falta de hidratación, falta de compactación o uso de selladores incompatibles. Asegúrese de seguir las instrucciones cuidadosamente para evitar estos problemas.