

**PÂTE
EXTRA FINE**
chukum

■ DESCRIPTION DU PRODUIT:

La Pâte Extra Fine Chukum est un revêtement à base de ciment, idéal pour les finitions polies. Il est complété par de l'eau ou des résines naturelles, laissant les surfaces complètement lisses et avec l'apparence de votre choix. Peut être appliqué sur les panneaux de roche, Durock et les finitions en pierre.

- Appliqué sur une surface lisse.
- Appliquer une épaisseur minimale de 3 mm à une épaisseur maximale de 5 mm.

■ AVANTAGES:

- Ne nécessite que de l'eau pour le mélanger.
- Application facile et offre une excellente finition.
- Résistance à l'humidité.
- Il s'applique avec une truelle métallique.
- Grâce à ses propriétés, il permet les réparations.

■ COULEURS:

Blanc | Gris | Crème

Des restrictions de couleurs (sur demande) s'appliquent.

Il est recommandé d'appliquer du vernis ou du scellant en fin d'application, pour une meilleure protection.



1 Sac = 8m²
1 Sac: 20 Kg.

international@chukum.com.mx

 +52 999 338 51 29

www.chukum.com.mx

 [agua_de_chukum](https://www.instagram.com/agua_de_chukum)

 [Chukum](https://www.facebook.com/Chukum)

ÉTAPES DE PRÉPARATION

- 1** Nettoyer soigneusement la zone où la PÂTE EXTRAFINE sera appliquée, en évitant la peinture ou les matériaux libres sur la surface où elle sera appliquée.
- 2** Il est conseillé d'appliquer un pont d'adhésion type Adikum ou similaire au rouleau pour générer une couche protectrice entre la finition précédente et la PÂTE EXTRAFINE
- 3** Préparez un sachet de Chukum extra-fin avec de l'eau de Chukum dans un seau et battez jusqu'à obtenir une consistance proche de la mayonnaise, tous les grumeaux disparaissant.
- 4** Une fois le pont de collage sec, appliquer la PÂTE EXTRAFINE sur les murs complets en évitant les interstices.
- 5** Si le mur n'est pas lisse, une première couche peut être appliquée pour niveler et couvrir les pores, donnant ainsi une meilleure performance et une meilleure apparence.
- 6** Lors de l'application de la deuxième couche, celle-ci doit couvrir toutes les imperfections qui pourraient se refléter sur la première couche. Et il doit être poli sans brûler la finition.
- 7** Des pigments peuvent être ajoutés lors du mélange pour obtenir différentes couleurs.

REMARQUE : Dans le cas de du Chukum CANKAB, il est conseillé de ne pas appliquer plus d'un sachet pour chaque 3 extrafines car cela fragiliserait la finition.

DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES

Densité du produit en poudre	1906 kg/m3
Pourcentage d'eau de Chukum mélangée	20%
Résistance à la compression	50 kg/cm2
Pourcentage d'absorption du liquide	4%
1er ferrage	3 à 4 heures après la 1ère application
Ferrage final (selon l'humidité et la température)	6 à 7 heures après la 1ère application