



KALMEX STUCCO CAPA GRUESA

Descripción

Mortero seco para terminación de fachadas, interiores, patios, etc. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Para enlucidos y obras de mampostería en general.

Composición

Producto a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y otros aditivos.

Características y aplicaciones

- * Realización de terminaciones blancas.
- * Aplicación en interiores y exteriores.
- * Revestimiento impermeable.
- * Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.
- * Excelente adherencia y gran plasticidad.
- * Espesores de hasta 2 cm sin descuelgue.
- * Acabado liso o fratasado.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Polvo blanco o Polvo gris
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu \leq 15$
Adhesión	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$
Clasificación según UNE EN 998-1	CR CSIV W2
Rendimiento aproximado	8m ²

MODO DE EMPLEO

Aplicación mecánica

- Establecer, según la máquina elegida (sección y longitud de manguera) y las condiciones climatológicas externas, la relación óptima de agua/MORTERO. Partir de un 20% y modificarla progresivamente hasta obtener la consistencia adecuada.
- Es importante mantener constantes las variables que pueden afectar a las características del mortero aplicado (distancia a la pared, ángulo de aplicación y proporción de agua).

Aplicación manual

- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
- Extender el producto amasado sobre el soporte con una llana.
- Dejar transcurrir el tiempo necesario y fratar.

Precauciones y recomendaciones

- * No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- * No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- * Para espesores superiores a 2 cm se recomienda aplicar el producto en dos capas.
- * El espesor final mínimo del revoco debe de ser de al menos 10 mm para contribuir eficazmente en la impermeabilidad al agua de lluvia del paramento.
- * En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) es necesario regar por aspersión suave el producto al día siguiente de su aplicación.

PRESENTACIÓN:

Saco de 20 kg.

Almacenamiento de hasta 1 año.

En su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.