

**PASTA
EXTRAFINA**

chukum

■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pasta Extra Fina Chukum es un recubrimiento con base de cemento, ideal para acabados pulidos. Se complementa con agua o resinas naturales dejando las superficies completamente lisas y en apariencia de su preferencia. Se puede aplicar en tabla roca, durock y acabado enjarre.

- Aplicado sobre una superficie lisa.
- Aplicar mínimo 3mm a máximo 5mm de grosor.

■ VENTAJAS:

- Sólo requiere agua para mezclar.
- Fácil aplicación y proporciona un excelente acabado.
- Resistencia a la humedad.
- Se aplica con llana metálica.
- Por sus propiedades permite reparaciones.

■ COLORES:

Blanco | Gris | Crema

Colores (bajo pedido) aplica restricciones.

Se recomienda aplicar barniz o sellador al final de la aplicación, para mayor protección.



1 Saco = 8m²
1 Saco: 20 Kg.

PASOS PARA LA PREPARACIÓN

- 1 Limpiar bien el área donde se aplicará la PASTA EXTRAFINA, evitando pintura o material suelto en la superficie donde se aplicará.
- 2 Es recomendable aplicar con un rodillo un puente de adherencia como el **Adikum** o similares para generar una capa protectora entre el acabado previo y la PASTA EXTRAFINA.
- 3 Preparar en una cubeta una bolsa de Chukum extrafino con agua de Chukum y batir hasta obtener una consistencia similar a la mayonesa, desapareciendo todos los grumos.
- 4 Una vez seco el puente de adherencia se aplica la PASTA EXTRAFINA en muros completos, evitando los empates.
- 5 Si el muro no está liso puede aplicarse una primera mano para nivelar y tapar los poros, dando un mejor rendimiento y apariencia.
- 6 Al aplicar la segunda capa, esta debe cubrir todas las imperfecciones que puedan reflejarse en la primera mano. Y debe de bruñirse sin quemar el acabo.
- 7 Pueden agregarse pigmentos durante la batida de la mezcla para obtener diversos colores.

NOTA: En el caso de CANKAB Chukum, es recomendable no aplicar más de una bolsa por cada 3 extrafino porque debilitaría el acabado.

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Densidad de producto en polvo	1906 kg/m3
Porcentaje agua mezclada	20%
Resistencia a la compresión	50 kg/cm2
Porcentaje de absorción de agua	4%
Fraguando inicial	3 a 4 hrs.
Fraguando final	6 a 7 hrs.